

KAMBET NIV

| | | |
|---|---|---|
| TYP hutný žárobeton TYPE dichter Feuerbeton TYPE OF PRODUCT dense castable | SUROVINOVÁ BÁZE křemičité suroviny ROHSTOFFBASIS saure Rohstoffe MAIN RAW MATERIAL BASE acid raw materials | VAZBA hydraulická BINDUNGSART hydraulisch TYPE OF BOND hydraulic |
|---|---|---|

VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMEINE ANGABEN / GENERAL DATA

| | | | | | |
|--|------------------|-------------|-----------------------------------|----|-------|
| KLASIFIKAČNÍ TEPLOTA KLASSIFIZIERUNGSTEMPERATUR CLASSIFICATION TEMPERATURE | °C | 400 | ZRNITOST KÖRNUNG GRAIN SIZE | mm | 0 - 1 |
| SPOTŘEBA MATERIÁLU MATERIALBEDARF MATERIAL REQUIRED | t/m ³ | 2,0 | | | |
| SPOTŘEBA VODY ANMACHWASSERBEDARF WATER REQUIRED | L / 100 kg | 17,5 - 19,0 | | | |

CHEMICKÉ SLOŽENÍ / CHEMISCHE ANALYSE / CHEMICAL ANALYSIS (%)

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----|--|--|
| Al ₂ O ₃ | SiO ₂ | Fe ₂ O ₃ | CaO | | |
| 5 | 70 | 6 | 15 | | |

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI / FYZIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES (ČSN P ENV 1402-6)

| TEPLOTA VÝPALU BRANDTTEMPERATUR TEST TEMPERATURE °C | OBJEMOVÁ HMOTNOST ROHDICHTE BULK DENSITY kg.m ⁻³ | PEVNOST V TLAKU KALTD RUCKFESTIGKEIT COLD CRUSHING STRENGTH MPa | TRVALÉ DÉLKOVÉ ZMĚNY BLEIBENDE LIN. LÄNGEÄNDERUNG PERMANENT LINEAR CHANGE % | ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST OFFENE POROSITÄT APPARENT POROSITY % |
|--|--|--|--|---|
| 110 | min. 1800 | min. 15 | | |
| 400 | min. 1800 | min. 15 | max. -1,0 | |
| | | | | |

OSTATNÍ ÚDAJE / BLEIBENDE ANGABEN / THE OTHERS INFORMATION

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| INSTALACE: lití | VERARBEITUNGSTECHNIK: Giessen | METHOD OF PLACEMENT: casting |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|---|------------------------|
| BALENÍ: SKLADOVATELNOST: POUŽITÍ: - opravy a vyrovnávání podkladních vrstev pro stavbu kamen, krbů apod. | 25 kg pytle 6 měsíců | VERPAKUNG: LAGERFÄHIGKEIT: VERWENDUNG: - Reparaturen und Ausgleichungen der Grundsichten für die Ausbau der Kamine, Heizöfen u.s.w. | 25 kg Säcke 6 Monate | PACKING: STORAGE LIFE: TYPICAL APPLICATIONS: - Repair patch and levelling mass for beddings of stoves and fireplaces | 25 kg bags 6 months |
|---|-------------------------|--|-------------------------|---|------------------------|