



Průmyslová keramika, spol. s r.o.
Spešovská 627
679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ
(: **420-516 432 197
432 251
7 : **420-516 432 273
e-mail : prumker@prumker.cz
[http : www.prumker.cz](http://www.prumker.cz)

Kamnářské malty
KAMMAL 30
KAMMAL 60
KAMMAL 90

Charakteristika :

Kamnářské malty KAMMAL 30, 60 a 90 jsou určeny pro lepení materiálů v místech s nároky na odolnost vůči vyšším teplotám. Jednotlivé typy se od sebe liší dobou zpracovatelnosti. KAMMAL 30 má zpracovatelnost nastavenou na rozmezí 25-35 minut.. KAMMAL 60 a 90 mají dobu zpracovatelnosti cca 60, resp. 90 minut.

Možnosti použití :

- zdění (upevňování) kachlí, šamotových desek a plátů
- výplň hluchých míst šamotových vyzdívek
- opravy hrubších nerovností povrchu
- provádění hrubších omítek
- spojovací materiál pro vytváření prefabrikovaných bloků z kachlí, šamotových prvků apod.
- vytváření samonosných dílců

Pracovní návod :

Při práci s kamnářskými maltami se postupuje dle následujícího postupu :

- Potřebné množství malty se rozmíchává v předepsaném množství vody. Vždy se sype suchá směs do vody, ne naopak.
- Pro dosažení optimální konzistence malty lze uvažovat s poměrem mísení – na 1 kg suché malty je zapotřebí cca 250 ml pitné vody. Tento poměr je pouze orientační a je nutno jej upravovat podle účelu použití malty.
- Maltová směs se rozmíchává v čisté nádobě ručně nebo za použití ručního el. míchadla.
- Již zatuhlá malta se nesmí v žádném případě znovu používat.
- Malty lze aplikovat na suchý povrch, zbavený nečistot a prachových částic.
- Malty lze zpracovávat pouze při teplotách nad 5°C a použité nádoby a nářadí je nutno řádně omývat vodou.